

林業に最高の性能を発揮する繊維ロープ

林業用エースライン[®]D

ずば抜けた軽さ・・・ワイヤロープの約6分の1
 高い引張り強さ・・・ワイヤロープとほぼ同径同強度
 少ない伸び率・・・ワイヤロープと同じ(切断時約6%)



☆構造

型式	構造	材質	外観
D018B 8打ち		東洋紡製 超高分子量ポリエチレン(イザナス)	
SUHD 026B 12打ち		東洋紡製 超高分子量ポリエチレン(イザナス) 樹脂加工付き	
SUHD 008B-BD 外層付き		東洋紡製 超高分子量ポリエチレン(イザナス)	

☆規格

呼称 太さ	型式	用途例	林業用エースラインD		ワイヤロープ IWRC 6×Fi(29) 裸・めっきB種	
			引張り強さ	質量	引張り強さ	質量
φmm			kN(tf)	kg/200m	kN(tf)	kg/200m
6	D018B	リフト用など	16.4(1.67)	3.62	-	-
8	SUHD 026B	直引ウインチ、 スイングヤード など	58.6(5.98)	9.16	43.3(4.42)	56.4
10			88.2(9.00)	13.7	67.7(6.90)	88.0
12			123(12.5)	19.8	97.5(9.94)	127
14			149(15.2)	24.4	133(13.6)	173
18		ターヤードなど	300(30.6)	41.6	-	-
10	SUHD 008B-BD	3tf仕様迄の 直引ウインチ	66.6(6.79)	14.4	67.7(6.90)	88.0

(注) 鋭角な角やエッジ部分でのご使用はしないで下さい。また、繊維が摩耗するようなどころでのご使用をお控えください。ウインチや滑車等を使う場合は繊維ロープ専用のものをお使いになるか、十分擦れ対策を行って下さい。型式D018BおよびSUHD026Bは結んでのご使用はできません。詳しくは、林業用エースライン取扱説明書をご覧になれるか、お取扱店、又は、東京製網繊維ロープ(株)まで御連絡下さい。

お取扱店



株式会社下谷金属

<https://www.shitaya.co.jp>

本社 〒110-8510 東京都台東区東上野5丁目2番5号 下谷ビル6階
 TEL 03(3844)5101 FAX 03(3844)3242
 大阪営業所 〒550-0015 大阪市西区南堀江4丁目23番4号
 TEL 06(6531)2634 FAX 06(6531)2642
 札幌営業所 〒064-0921 札幌市中央区南21条西6丁目1番13号
 TEL 011(531)7000 FAX 011(531)0924
 仙台営業所 〒983-0025 宮城県仙台市宮城野区福田町南1丁目4番25号
 TEL 022(355)9797 FAX 022(355)9799

製造元



東京製網繊維ロープ株式会社

<https://www.fiber-tokyorope.jp>

東京営業所 ☎03-5280-9320
 大阪営業所 ☎06-6266-4777
 札幌営業所 ☎011-726-3180

☆使用例

